włókniny filtracyjne

NF 600PS

Klasa wg ISO 16890:	ISO Coarse 95%
Rekomendowany końcowy spadek ciśnienia:	200 Pa
Klasa wg EN 779:2012:	M5
Rekomendowany końcowy spadek ciśnienia:	250 Pa
Grubość:	22 mm
Nominalna przepustowość:	900 $m^3/h/m^2$
Prędkość przepływu:	0,25 m/s
Średnia skuteczność filtracji (E_m):	46%
Początkowy stopień filtracji (A_m):	90%
Średni stopień filtracji (A_m):	96%
Początkowy spadek ciśnienia:	25 Pa
Chłonność pyłowa:	430 g/m^2

Włókniny syntetyczne – 100% poliester
Wysoka chłonność pyłowa
Niski spadek ciśnienia
Długa żywotność filtra
Niskie koszty eksploatacyjne
Odporność na wilgoć
Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

Materiał: 100% progresywnie nabudowywane fibry poliestrowe, łączone termicznie, nasycone specjalnym środkiem klejącym i zabezpieczone siatką poliestrową od strony wylotu powietrza. Taka konstrukcja powoduje równomierny przepływ powietrza, a zatrzymane zanieczyszczenia pozostają w filtrze nawet podczas wstrząsu wywołanego rozruchem lub wyłączeniem centrali wentylacyjnej. Skuteczność działania materiału od początku do końca okresu użytkowania. Wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału gwarantuje stabilność wymiarową przez cały okres użytkowania. Włóknina NF 600PS ma znakomite dane filtracyjne potwierdzone przez atesty wydane w Europie (VTT w Finlandii) oraz w USA (Air Filter Testing Laboratories, Inc.).

Zastosowanie: filtr sufitowy do natryskowych kabin lakierniczych.

Przedstawione wartości mogą się nieznacznie różnić w granicach tolerancji.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.

PAW Sp. z o.o. · ul. Admirała A. Karwety 25 · 80-297 Miszewko · Tel. 58 629 03 36
www.filtry-powietrza.pl